



HOLZÖL Olej na dřevěné terasy

Kód hlavního produktu	Označení originálního produktu	Název a označení podpůrného produktu
7DO/00/30	HOLZÖL Deck-Oil Clear	Ředidlo S6006, Nízkoaromatové ředidlo SPIRDANE D40 (rychleschnoucí) nebo SPIRDANE D60 (pomaluschnoucí)
Obecná produktová charakteristika	HOLZÖL Olej na dřevěné terasy je vyváženou kompozicí přírodních olejů modifikovanou olejnými polyurethanovými pryskyřicemi. Kromě povrchové úpravy dřevěných teras je přípravek vhodný i pro ochranné a zapouštěcí nátěry teakového zahradního nábytku, přístavních mol a lodí.	
Tónování odstínů	V nabídce je široká paleta katalogových odstínů. Kromě toho je v MORRELLS servisních centrech zajištěna služba tónování na zakázku, dle odstínové předlohy předložené zákazníkem.	
Ředění	Olej je přizpůsoben, po dokonalém promíchání, k bezprostřednímu použití bez ředění. Pokud však během skladování došlo k jeho zhoustnutí, je možno roztok mírně přiredit výše doporučenými ředidly. Při jejich zpracování se řiďte pokyny výrobce.	
Zpracovatelské údaje	Doba schnutí k přetřání: 8 – 12 hodin (při 23°C a 50%-ní relat. vlhkosti vzduchu). Doba schnutí do pochozí odolnosti: Po 24 hodinách.	
Čištění pracovních pomůcek	Ředidlo SPIRDANE D60, příp. ředidla řady S dostupná v běžné maloobchodní síti.	
Spotřeba	12 – 24 m ² z jednoho litru přípravku v jedné vrstvě v závislosti na aplikační metodě, absorpčních vlastnostech dřeva, a členitosti jeho povrchu.	
Doporučený pracovní postup povrchové úpravy	<p>Výrobce, společnost Morrells, uvádí tyto pokyny týkající se zpracování přípravku:</p> <p>Upravovaný povrch musí být čistý, suchý a prost znečištění oleji, vosky, silikony příp. zbytky původní povrchové úpravy. V případě dřevěné terasy neprovádějte nátěr v případě, že během uplynulých dvou dní nebylo suché počasí. Přípravek nelze zpracovávat, pokud na upravované plochy svítí přímé slunce a teploty vystupují nad 25 °C. Obsah obalu velmi důkladně promíchejte !</p> <p><u>Typická metoda zpracování:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Naneste rovnoměrnou vrstvu HOLZÖL Olej na dřevěné terasy, válečkem nebo houbou. Přípravek dobře rozšírejte po směru dřevních vláken. ○ V případě exotických dřev je třeba počítat s mírným naředěním aplikačního roztoku doporučeným ředidlem (SPIRDANE D60) ○ Povrch ponechte zasychat 24 h. do pochozí pevnosti. <p>Výrobce upozorňuje, že odklon od doporučeného způsobu zpracování může způsobit problémy s dosažením deklarované kvality. Pro získání informací týkajících se dílenského (profesionálního) zpracování přípravku, respektujícího konstrukční povahu konkrétní zakázky, se obraťte na technickou podporu č. tel.: +420 602 729 505</p>	
Doporučená údržba upraveného povrchu	<p>Dřevo upravené přípravkem HOLZÖL Olej na dřevěné terasy je nutno udržovat tak, aby byl povrch stále hladký a celistvý.</p> <p>Po uplynutí dvou po sobě jdoucích sezón terasu omyjte vlažnou vodou s přidavkem saponátu. Je-li povrch zvětralý, k omytí použijte tvrdý terasový kartáč. Na závěr celou upravovanou plochu omyjte čistou vodou s poté nechte dřevo dobře proschnout, nejlépe do druhého dne.</p> <p>Místa, kde je původní nános ještě celistvý je vhodné mírně „otevření“ povrchu šetrným sbroušením brusivem o jemnosti 100. Případný brusný prach dobře omeťte.</p> <p>Poté se nanese jedna tenká vrstva přípravku nejlépe štětkou.</p>	



Morrells Woodfinishes Ltd. Wellington Works, Mill Lane, Woodley, Stockport, Cheshire SK11RN
Tel: 08705 60 61 62 Fax: 0870 604 604 E-mail: enquiries@morrells.co.uk Web: www.morrells.co.uk

Registered office: Morrells Woodfinishes Ltd. Company no.: 785935 VAT Reg. No.: GB 712 5048 66



<p>Důležité informace týkající se zpracování</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Nátěrová hmota je určena k manuálnímu zpracování (štětec, váleček, houba). ○ Používejte pouze doporučené ředidlo. Použití jiného ředidla může způsobit nerovnoměrné zasychání s tvorbou nehomogenního vzhledu. ○ Před zahájením prací vždy zkontrolujte na malé ploše výrobku shodu dosaženého výsledku s referenčním povrchem. ○ Odstíny předkládané na vzorkovnicích se budou shodovat s výsledkem zpracování vždy v míře menší než absolutní. To je dáno rozdílností ve výrobě vzorkovnic ve srovnání s individuálními podmínkami při dílenském zpracování. ○ Optimální teplota zpracování se pohybuje v rozpětí 18°C – 22 °C. ○ Po zpracování by se upravovaný nábytek neměl skladovat v teplotách nižších 2°C. ○ Nátěrová hmota splňuje podmínky směrnice evropského parlamentu č. 2004/42/EC, doplňku č. II. (cat. A/i).
<p>Bezpečnostní a zdravotní údaje</p>	<p>Před zpracováním nátěrové hmoty se seznamte se zněním Bezpečnostních listů, které jsou k dispozici na www.morrells.co.uk nebo na vyžádání u Vašeho nejbližšího Morrells partnera.</p>

Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na našich nejlepších znalostech a zkušenostech a jsou Vám předkládány v dobré víře v dokonalý výsledek Vaší povrchové úpravy. Pokládejte je proto za naše doporučení, jak postupovat při jejich zpracování. S ohledem na uvedenou skutečnost nepřebíráme jakékoliv záruky za případný odklon od deklarované kvality a doporučujeme vždy provést zkoušku povrchové úpravy za takových podmínek, které budou pro jejich zpracování vytvořeny na Vašem pracovišti.

K zodpovězení ostatních dotazů týkajících se zpracování, se prosím obraťte na zákaznické oddělení společnosti MORRELLS, č. tel.: 01 61 406 5300



Morrells Woodfinishes Ltd. Wellington Works, Mill Lane, Woodley, Stockport, Cheshire SK11RN
 Tel: 08705 60 61 62 Fax: 0870 604 604 E-mail: enquiries@morrells.co.uk Web: www.morrells.co.uk

Registered office: Morrells Woodfinishes Ltd. Company no.: 785935 VAT Reg. No.: GB 712 5048 66

