



## HOLZÖL Venkovní UV olej na dřevo

Kód hlavního produktu	Označení originálního produktu	Název a označení podpůrného produktu
7UV/00/10L	<b>Weather-Oil Clear UV 10</b>	Ředidlo S6006, Nízkoaromátové ředidlo SPIRDANE D40 (rychleschnoucí) nebo SPIRDANE D60 (pomaluschnoucí)
Obecná produktová charakteristika	<p>Olej-voskový přípravek HOLZÖL Venkovní UV olej na dřevo zajišťuje spolehlivou a trvalou ochranu dřeva před účinky povětrnosti. Unikátní mikroporézní struktura nátěru a dokonalá ochrana proti UV záření staví tento přípravek do čela v soudobé nabídce produktů této kategorie.</p> <p>Jeho odolnost proti povětrnosti je, díky výkonné UV absorpční technologii, mimořádná i v bezbarvém provedení.</p>	
Tónování odstínů	<p>Přípravek obsahuje bezbarvé UV absorpční přísady. Je proto vhodný pro aplikaci v bezbarvém provedení, ve dvou vrstvách, buď přímo na přírodní povrch, nebo na povrch předtím nařazený lazurovacím olejem <b>HOLZÖL Venkovní olej na dřevo tónovaný</b>.</p> <p>HOLZÖL Venkovní UV olej na dřevo je k dispozici i v tónovaném provedení. Celková ochrana vůči slunečnímu (UV) záření je tak navíc zesílena odstínovou pigmentací a dosahuje tak maximálních hodnot i v případě světlých, na odstínové změny citlivých odstínů.</p>	
Ředění	<p>Olej je přizpůsoben k bezprostřednímu použití bez ředění. V případě potřeby, zejména při natírání velmi tvrdých dřev, je možné jeho naředění doporučeným ředidlem S6006, případně při vyšších letních teplotách pomaluschnoucím, nízkoaromátovým ředidlem SPIRDANE D60. Před zpracováním je však nutno roztok důkladně promíchat !</p>	
Zpracovatelské údaje	<p>Doba schnutí k manipulaci: 10 – 12 hodin ( při 23°C a 50%-ní relat. vlhkosti vzduchu ). Přetírání: Po 10 – 12 hodinách.</p>	
Čištění pracovních pomůcek	<p>Ředidlo SPIRDANE D60, příp. ředidla řady S dostupná v běžné maloobchodní síti.</p>	
Spotřeba	<p>12 – 26 m<sup>2</sup> z jednoho litru přípravku v jedné vrstvě v závislosti na aplikační metodě, absorpčních vlastnostech dřeva, a členitosti jeho povrchu.</p>	
Doporučený pracovní postup povrchové úpravy	<p>Výrobce, společnost Morrells, uvádí tyto pokyny týkající se zpracování přípravku:</p> <p>Upravovaný povrch musí být čistý, suchý a prost znečištění oleji, vosky, silikony příp. zbytky původní povrchové úpravy. Obsah obalu důkladně promíchejte a přesvědčte se, že na dně nádoby nezůstaly nevymíchané složky přípravku.</p> <p><u>Typická metoda zpracování:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Naneste rovnoměrnou vrstvu HOLZÖL Venkovního UV oleje štětcem, nebo válečkem.</li> <li>○ V případě exotických dřev je třeba počítat s mírným naředěním aplikačního roztoku.</li> <li>○ Povrch ponechte zasychat 10– 12 h. Pokud jde o povrchovou úpravu venkovních, stavebně-truhlářských výrobků rozměrově přesného charakteru, nebo o povrchovou úpravu např. zahradního nábytku, proveďte velmi jemné sbroušení brusivem 220/240.</li> <li>○ Naneste stejnou metodou druhou vrstvu a ponechte ji zasychat 12 h do konečné pevnosti.</li> </ul> <p>Výrobce upozorňuje, že odklon od doporučeného způsobu zpracování může způsobit problémy s dosažením deklarované kvality.</p>	
Doporučená údržba upraveného povrchu	<p>Dřevo upravené přípravkem HOLZÖL Venkovní UV olej na dřevo je nutno udržovat tak, aby byl povrch stále hladký a celistvý. To se týká zejména těch míst, která jsou vystavována extrémním povětrnostním vlivům. Vhodné je mírné „otevření“ povrchu sbroušením brusivem o jemnosti 100. Poté se nanese jedna tenká vrstva přípravku buď štětcem, nebo houbou.</p>	



Morrells Woodfinishes Ltd. Wellington Works, Mill Lane, Woodley, Stockport, Cheshire SK11RN  
Tel: 08705 60 61 62 Fax: 0870 604 604 E-mail: enquiries@morrells.co.uk Web: www.morrells.co.uk

Registered office: Morrells Woodfinishes Ltd. Company no.: 785935 VAT Reg. No.: GB 712 5048 66



<p>Důležité informace týkající se zpracování</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nátěrová hmota je určena k manuálnímu zpracování ( štětec, váleček, houba ).</li> <li>○ Používejte pouze doporučené ředidlo. Použití jiného ředidla může způsobit nerovnoměrné zasychání s tvorbou nehomogenního vzhledu.</li> <li>○ Před zahájením prací vždy zkontrolujte na malé ploše výrobku shodu dosaženého výsledku s referenčním povrchem.</li> <li>○ Odstíny předkládané na vzorkovnicích se budou shodovat s výsledkem zpracování vždy v míře menší než absolutní. To je dáno rozdílností ve výrobě vzorkovnic ve srovnání s individuálními podmínkami při dílenském zpracování.</li> <li>○ Nátěrové hmoty musí být skladovány při teplotách vyšších 5°C a měly by být chráněny proti mrazu.</li> <li>○ Optimální teplota zpracování se pohybuje v rozpětí 18°C – 22 °C.</li> <li>○ Po zpracování by se upravovaný nábytek neměl skladovat v teplotách nižších 2°C.</li> <li>○ Nátěrová hmota splňuje podmínky směrnice evropského parlamentu č. 2004/42/EC, doplňku č. II. (cat. A/I).</li> </ul>
<p>Bezpečnostní a zdravotní údaje</p>	<p>Před zpracováním nátěrové hmoty se seznamte se zněním Bezpečnostních listů, které jsou k dispozici na <a href="http://www.morrells.co.uk">www.morrells.co.uk</a> nebo na vyžádání u Vašeho nejbližšího Morrells partnera.</p>

Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na našich nejlepších znalostech a zkušenostech a jsou Vám předkládány v dobré víře v dokonalý výsledek Vaší povrchové úpravy. Pokládejte je proto za naše doporučení, jak postupovat při jejich zpracování. S ohledem na uvedenou skutečnost nepřebíráme jakékoliv záruky za případný odklon od deklarované kvality a doporučujeme vždy provést zkoušku povrchové úpravy za takových podmínek, které budou pro jejich zpracování vytvořeny na Vašem pracovišti.

K zodpovězení ostatních dotazů týkajících se zpracování, se prosím obraťte na zákaznické oddělení společnosti MORRELLS, č. tel.: 0161 406 5300



Morrells Woodfinishes Ltd. Wellington Works, Mill Lane, Woodley, Stockport, Cheshire SK11RN  
 Tel: 08705 60 61 62 Fax: 0870 604 604 E-mail: [enquiries@morrells.co.uk](mailto:enquiries@morrells.co.uk) Web: [www.morrells.co.uk](http://www.morrells.co.uk)

Registered office: Morrells Woodfinishes Ltd. Company no.: 785935 VAT Reg. No.: GB 712 5048 66

