

 <h2>HOLZÖL Olej na pracovní desky kuch. linek</h2>		
Kód hlavního produktu	Originální označení produktu	Název a označení podpůrného produktu
7TO/00/30	HOLZÖL Worktop-Oil	Nízkoaromátové ředidlo SPIRDANE D60 (pomaluschnoucí) nebo D40 (rychleschnoucí)
Obecná produktová charakteristika	Přírodní olej pro povrchovou úpravu pracovních desek kuchyňských linek, zhotovených z masivních tvrdých dřevin. Kromě toho je vhodný i pro povrchovou úpravu dřevěného koupelnového nábytku. Přípravek se dodává bezbarvý.	
Užitné vlastnosti upraveného povrchu	Složení oleje a jeho přírodní původ je zárukou zdravotní nezávadnosti při jeho použití na výrobcích ze dřeva přicházejících do přímého kontaktu s potravinami. Jeho penetrační vlastnosti, rychlost schnutí i vysoká odolnost proti poškrábání jej předurčují pro zpracování jak v domácích, tak i dílenských podmínkách. Odolává v domácnosti běžným tekutinám, vč. alkoholu, kávě i kolovým nápojům. Upravené povrchy se dobře udržují a snadná je i jejich pozdější revitalizace. Přípravek odpovídá normě EN71-3 : 2003, týkající se bezpečného použití na dětských hračkách.	
Ředění	Olej je připraven, po důkladném promíchání, k okamžitému zpracování. K úpravě tokových vlastností (naředění), pokud olej mírně zhoustnul během skladování, lze použít doporučené ředidlo SPIRDANE D60 nebo D40. Maximální doporučený poměr ředění je 8 až 10 obj. dílů přípravku proti jednomu dílu doporučeného ředidla. Proveďte důkladné promíchání směsi !	
Zpracovatelské údaje	Doba schnutí mezi jednotlivými vrstvami: 6 - 8 hodin Doba schnutí konečná : 12 h hodin (při 23°C a 50%-ní relat. vlhkosti vzduchu). Uvedené údaje závisí na množství nátěrové hmoty aplikované na jednotku plochy a absorpčních vlastnostech (hustotě) dřeva.	
Čištění pracovních pomůcek	Ředidlo SPIRDANE D60, příp. ředidla řady S dostupná v běžné maloobchodní síti.	
Spotřeba	12 – 24 m ² z jednoho litru přípravku v jedné vrstvě v závislosti na aplikační metodě, absorpčních vlastnostech dřeva, a členitosti jeho povrchu.	
Doporučený pracovní postup povrchové úpravy	<p>Výrobce, společnost Morrells, uvádí tyto pokyny týkající se zpracování přípravku:</p> <p>Upravovaný povrch musí být čistý, suchý a prost znečištění oleji, vosky, silikony příp. zbytky původní povrchové úpravy. Obsah obalu velmi důkladně promíchejte (protřepejte) a prověřte, že na dně nádoby nezbyvají usazené složky přípravku.</p> <p><u>Typická metoda zpracování:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Naneste rovnoměrnou vrstvu oleje štětcem, nebo houbou. Olej je nutno rozetřít a zpracovat do povrchu beze zbytku. ○ V případě exotických dřev je třeba počítat s mírným naředěním aplikačního roztoku – viz. oddíl týkající se doporučeného ředění. ○ Povrch ponechte zasychat 6 – 8 h, pak proveďte velmi jemné broušení brusivem 220/240. ○ Naneste stejnou metodou druhou vrstvu a ponechte ji zasychat 12 h do konečné pevnosti. <p>Výrobce upozorňuje, že odklon od doporučeného způsobu zpracování může způsobit problémy s dosažením deklarované kvality.</p>	
Doporučená údržba upraveného povrchu	Nábytek upravený přípravkem HOLZÖL Olej na pracovní desky kuch. linek je nutno udržovat tak, aby byl povrch stále hladký a kvalitní. To se týká zejména těch míst, která jsou podrobována extrémní mechanické i chemické zátěži. Vhodné je velmi mírné „otevření“ povrchu sroušením brusivem o jemnosti 320 a zalesnění těchto ploch hadříkem napuštěným přípravkem HOLZÖL Olej na pracovní desky kuch. linek.	

<p>Důležité informace týkající se zpracování</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Nátěrová hmota je určena k manuálnímu zpracování (štětec, váleček nebo houba). ○ Používejte pouze doporučené ředidlo. Použití jiného ředidla může způsobit nerovnoměrné zasychání s tvorbou nehomogenního vzhledu. ○ Před zahájením prací vždy zkontrolujte na malé ploše výrobku shodu dosaženého výsledku s referenčním povrchem. ○ Nátěrové hmoty musí být skladovány při teplotách vyšších 5°C a měly by být chráněny proti mrazu. ○ Optimální teplota zpracování se pohybuje v rozpětí 18°C – 22 °C. ○ Po zpracování by se upravovaný nábytek neměl skladovat v teplotách nižších 2°C. ○ Nátěrová hmota splňuje podmínky směrnice evropského parlamentu č. 2004/42/EC, doplňku č. II. (cat. A/i).
<p>Bezpečnostní a zdravotní údaje</p>	<p>Před zpracováním nátěrové hmoty se seznamte se zněním Bezpečnostních listů, které jsou k dispozici na www.morrells.co.uk nebo na vyžádání u Vašeho nejbližšího Morrells partnera.</p>

Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na našich nejlepších znalostech a zkušenostech a jsou Vám předkládány v dobré víře v dokonalý výsledek Vaší povrchové úpravy. Pokládejte je proto za naše doporučení, jak postupovat při jejich zpracování. S ohledem na uvedenou skutečnost nepřebíráme jakékoliv záruky za případný odklon od deklarované kvality a doporučujeme vždy provést zkoušku povrchové úpravy za takových podmínek, které budou pro jejich zpracování vytvořeny na Vašem pracovišti.

K zodpovězení ostatních dotazů týkajících se zpracování, se prosím obraťte na zákaznické oddělení společnosti MORRELLS, č. tel.: 0161 406 5300



Morrells Woodfinishes Ltd. Wellington Works, Mill Lane, Woodley, Stockport, Cheshire SK11RN
Tel: 08705 60 61 62 Fax: 0870 604 604 E-mail: enquiries@morrells.co.uk Web: www.morrells.co.uk

Registered office: Morrells Woodfinishes Ltd. Company no.: 785935 VAT Reg. No.: GB 712 5048 66

